



Detail produktu

UNIBAL O2025 fermezová barva na dřevo a kov samozákladující, 1000 bílá, 1 kg

Barva fermezová je určena jako základní a podkladový nátěr dřeva a kovů pro vnitřní i venkovní prostředí. **Jako vrchní nátěr dřeva a kovu je barva UNIBAL O2025 určena pouze do interiéru.**

CHARAKTERIZACE A POUŽITÍ:

Jedná se o tradiční přírodní nátěr na dřevo a kov, pro vnitřní i venkovní prostředí. Jako vrchní nátěr dřeva a kovu je doporučeno barvu UNIBAL O2025 používat zejména v interiéru, vlivem povětrnosti dochází ke ztrátě lesku a k žloutnutí nátěru.

Má velmi dobrou roztíratelnost a vysokou pružnost.

Klíčové vlastnosti fermezové barvy:

- velmi dobrá roztíratelnost
- vysoká pružnost
- tradiční přírodní nátěr na dřevo

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem [BALTECH C6000](#). Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Savé podklady musí být dále napuštěny vhodným napouštědlem a případně opatřeny vhodnou základní hmotou. Kovové podklady musí být opatřeny vhodnou základní antikorozi hmotou.

ŘEDĚNÍ: [BALTECH S6006](#)

Teoretická vydatnost: 8 - 10 m²/ kg na jednu vrstvu (40 – 60 μm)

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím obsah důkladně rozmíchejte a podle potřeby naředte. Nanášejte štětcem nebo válečkem na předem připravený podklad.

Nátěr dřeva:

1. 1× nátěr olejovým napouštědlem UNIBAL FERMEŽ NAPOUŠTĚCÍ O1000. Po ca 20 minutách je nutné setřít přebytečnou fermez tak, aby na povrchu nezůstal lesklý nátěr
2. po 48 h zasychání povrch přebrousit brusným papírem
3. 1 až 2× nátěr podkladovou barvou UNIBAL BARVA FERMEŽOVÁ O2025 (interval nanášení 48 h/23 °C)
4. 1 až 2× nátěr vrchním emailem INDUSTROL UNIVERZÁL S2013 nebo LAZUROL OKNOBAL EMAIL U2015 (interval nanášení 24 h/23 °C)

Nátěr kovu:

1. 1× nátěr základní barvou PRAGOPRIMER STANDARD S2000 nebo FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S2003
2. po 24 h zasychání místní tmelení tmelem např. BKP RAPID, vybroušení tmelené plochy brusným papírem
3. 2 až 3× nátěr podkladovou barvou UNIBAL BARVA FERMEŽOVÁ O2025 (interval nanášení 48 h/23 °C)

EAN:	8590882100148
Obj. číslo:	263036
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Bílá
Prostředí:	Vnitřní
Stupeň lesku:	Pololesk
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	UNIBAL
Hmotnost	1,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/unibal-o2025-fermezova-barva-na-drevo-a-kov-samozakladujici-1000-bila-1-kg