

ETERNAL[®]

lesk akrylátový

» Výrobní číslo 9706

vodou ředitelná nátěrová hmota pro vnitřní i venkovní vrchní lesklé nátěry dřeva a kovových konstrukcí

Vlastnosti:

ETERNAL lesk akrylátový je univerzální vodou ředitelná nátěrová hmota připravená z vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **ETERNAL lesk akrylátový** tvoří lesklé nátěry s výbornou odolností na povětrnosti.

Oblast použití:

ETERNAL lesk akrylátový je určen k vnitřním i venkovním lesklým nátěrům dřeva, dřevolákových a dřevotřískových desek, sádkarotonu, nepochozího betonu, vláknocementových výrobků a kovových podkladů opatřených antikoročním nátěrem. Je vhodný pro nátěry okenních a dveřních rámců a těles ústředního topení.

Technické údaje:

Sušina	min. 45 hm. %
Spec. hmotnost	1,20 g/cm ³
pH	7,5–9,5
Konzistence (4 mm – 23°C)	min. 40 s
Zasychání st. 1	45 min.
st. 4	do 24 hod.
Lesk	st. 1–2
Kryvost	st. 2
Přilnavost	st. 1
Odolnost hloubení	6 mm

Obsah těkavých organických látek:

Kategorie/subkategorie výrobku	A/d
Max. obsah VOC ve výrobku	100 g/l 0,0833 kg/kg

Spotřeba:

0,28–0,33 kg/m² (dvě vrstvy – konečný nátěr)

Odstín:

RAL 9003 bílý, RAL 1015 slonová kost, RAL 1028 žlutý, RAL 3020 červený, RAL 5005 tmavě modrý, RAL 6029 tmavě zelený, RAL 7035 světle šedý, RAL 8017 tmavě hnědý, RAL 9005 černý

Centra **COLOR SYSTÉMU AUSTIS** tónují do odstínů podle mnoha vzorkovnic.

Balení:

0,7 kg plechovky, 5 kg plastové obaly, 10 kg plastové obaly (pouze odstín RAL 9003 bílý)

Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě 5°C až 25°C. Nesmí zmraznout!

Zpracování:

ETERNAL lesk akrylátový se nanáší na suchý, dokonale očištěný

a odmaštěný podklad štětcem, válečkem nebo stříkáním, při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C až 25 °C. Podle způsobu aplikace je možné nátěrovou hmotu ředit vodou v množství do 5 hm. % pro natírání štětcem, válečkem a bezvzduchovým stříkáním a do 10 hm. % při vzduchovém stříkání.

Doporučený postup pro povrchovou úpravu neošetřeného dřeva:

- 1) Odstranění pryskyřičných míst (např. vymytím pryskyřice nitroředidlem)
- 2) Napuštění povrchu prostředkem **FORTEKRYL napouštědlo** s ochrannými účinky proti dřevokazným a dřevozbarvujícím houbám a dřevokaznému hmyzu. V suchých interiérech je možné použít i penetrační prostředek **FORTE penetral**.
- 3) Lehké přebroušení za sucha brusným papírem č. 150 po 4 hod. od napuštění.
- 4) 1 až 2 nátěry barvou **ETERNAL na dřevo základní** případně **ETERNAL mat akrylátový** stejného nebo blízkého odstínu s konečným nátěrem. Interval mezi jednotlivými nátěry je 4–6 hod. (20°C). Doporučujeme přebroušení jednotlivých vrstev za sucha brusným papírem č. 220.
- 5) 2 až 3 nátěry vodou ředitelným lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**.

Doporučený postup pro úpravu již ošetřeného dřeva:

- 1) Obroušení starého nátěru za sucha brusným papírem č. 150.
- 2) 2 až 3 nátěry vodou ředitelným lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**, interval mezi jednotlivými nátěry 4–6 hod.

Doporučení:

ETERNAL lesk akrylátový je výhodné nanášet válečkem, vhodné je i použití speciálních štětců pro akrylátové barvy. Na větších celistvých plochách se doporučuje aplikace stříkáním. Na barevně nejednotných podkladech a při výrazném rozdílu odstínu podkladu a nového nátěru (černý podklad, bílý vrchní nátěr) doporučujeme provést nejprve dva nátěry barvou **ETERNAL mat akrylátový** odstínu blízkého s vrchním lesklým nátěrem.

Doporučený postup pro povrchovou úpravu kovových výrobků a ocelových konstrukcí:

- 1) Dva nátěry antikorozní základní barvou **ETERNAL antikor akrylátový**, nebo barvou **ETERNAL na kovy**. Celková tloušťka nátěru min. 80 µm.
- 2) Přebroušení nátěru brusným papírem č. 220.
- 3) Dva až tři nátěry disperzním lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový**. Doba zasychání jednotlivých vrstev 4–6 hod.

Nátěry minerálních podkladů:

Minerální podklady je nutné zbavit všech vrstev malířských barev a nepřilnavých nátěrů. Dostatečně zkarbonatovaný podklad se nejprve napustí penetračním přípravkem **FORTE penetral** a po 4 hod. se provedou dva až tři nátěry disperzním lesklým emailem **ETERNAL lesk akrylátový** s přestávkou mezi dvěma nátěry 4–6 hod.

ETERNAL[®]

lesk akrylátový

Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204, TSÚS Bratislava Notifikovaná osoba č. 1301.

Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **ETERNAL lesk akrylátový** zdraví.

Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Při stříkání je nutné chránit dýchací orgány vhodným prostředkem s plynovým filtrem.

Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. V případě požití vypijte asi 0,5l vlažné vody s 10 rozdrcenými tabletami živočišného uhlí, v případě obtíží vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení. Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch, zajistěte lékařskou pomoc, zejména pokud přetrvávají obtíže.

Podrobnější údaje jsou uvedeny v Bezpečnostním listu výrobku.