



Název výrobku	: Presto Tmel na plasty
Číslo výrobku	: 318627 – 250g, 318634 – 1000g
Dodavatel	: MOTIP DUPLI s.r.o.
	Popůvky u Brna
	664 41 Troubsko
Telefon	+420 547 424 700
Fax	+420 547 228 686

Popis výrobku

presto tmel na plasty je 2-komponentní černý polyesterový tmel jako směs vysoce elastické, amino polyesterové pryskyřice s různými minerály a plnivy šetrných k životnímu prostředí. Pro vyplnění škrábanců a další škody na plastových dílech. Díky jeho tixotropní vlastnosti a měkkosti má velmi dobrou schopnost vytvářet požadované tvary.

Kromě velmi dobré přilnavosti na téměř všechny umělé hmoty, tmel může také být aplikován na karoserie a pozinkované plechy.

Pro přípravu a dokončením doporučujeme naše presto brusné papíry. Nabízíme široký sortiment jemných a hrubých papírů pro suché i mokré broušení

Charakteristika výrobku

Snadná práce

Vysoká elasticita

Snadno obrusitelný

Velmi dobrá přilnavost

Bez azbestu a silikonu

Krátký čas vytvrzování

Bez pórů

Odolný vůči slabým kyselinám a zásadám, hnacím látkám, rozpouštědlům, vodě a odmrazovací soli

Fyzikální a chemická charakteristika

Základ: polyesterová pryskyřice s minerálními plnidly

Barva: černá

Vůně: styrol

Konzistence: měkká, tixotropní, pastovitá

Doba zpracovatelnosti / Pracovní doba při 20 ° C: cca. 45 minut

Pracovní teplota: min. 12 ° C

Doba schnutí (při 20 ° C, 50% relativní vlhkosti vzduchu): lze po cca. 20 - 30 minut

Bod vzplanutí: cca. 33 ° C (pryskyřice); nevztahuje se na tvrdidlo

Hustota při 20 ° C:

tmel 1.89 g / cm³

tvrdidlo 1,15 g / cm³

Přidání tvrdidla: 2 - 4% (optimální směs 2,5%)

Teplotní odolnost vytvrzeného materiálu: 120 ° C

Stabilita při skladování: 24 měsíců, pokud je k dispozici vhodné skladování (= 10 ° -25 ° C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%) v neotevřeném originálu kontejneru. Chraňte před přímým slunečním zářením, mrazem a vlhkostí.

Balení: malé prstence; tužidlo: plastové trubky

Návod k použití

Objekt, který chcete opravit, by měl být zbavený rzi, čistý, suchý, zbaven mastnoty a obroušený.

Vezměte požadovanou část tmelu z plechovky a dobře promíchejte s odpovídajícím množstvím tužidla.

Aplikujte směsný materiál v požadované tloušťce vrstvy.

Čistěte nářadí okamžitě po použití, případně s nitro ředidlem.

Do zásobníku nevracejte smíšený materiál.

Po cca. Po 20-30 minutách může být opravená skvrna vyvrtána, broušena, řezána, řezána a malována. Tmel vyhovuje všem obvyklým tvrdým plastům v automobilu, jako jsou PP, PUR, ABS, PA, PVC. Nevhodné pro slabé plasty!

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky MOTIP DUPLI jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP). Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol) Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol
Bezpečnostní listy pro produkty společnosti MOTIP DUPLI jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II. Chcete-li zabránit opětovnému zmrznutí, odstraňte nanesený produkt až když se vozidlo zahřeje.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. MOTIP DUPLI je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena MOTIP DUPLI. Pro případné další technické dotazy se můžete obrátit na naši linku +49 (0) 62 66 75-266 od pondělí do čtvrtka od 8h hodin ráno do 5 hodin odpoledne nebo v pátek do 12 hodin.

Datum tisku: 23.02.2018

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com