



Detail produktu

Pragoprimer Standard S2000 základní barva na kov, 0110 šedá, 4 l

Základní syntetická antikorozní barva

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Pragoprimer Standard S2000 je univerzální **základní barva na kov a savé podklady pro vnitřní i vnější prostředí**, zejména pod syntetické a na vzduchu schnoucí nátěrové hmoty, k nátěrům např. plechových konstrukcí, strojů, kovového a dřevěného nábytku apod. Barva má vynikající antikorozní vlastnosti, velmi rychlé zasychání a univerzální aplikovatelnost.

Klíčové vlastnosti:

- aktivní antikorozní pigment
- rychlé zasychání
- výborná přilnavost

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. BALTECH P6402 technický benzín, BALTECH P6401 aceton nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče) nebo pomocí odrezovačů. V případě použití chemických odrezovačů je nutný následný oplach čistou vodou.

Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006 (štětec, váleček), ředidlo BALTECH S6001 (stříkání)

Teoretická vydatnost: 18 - 21 m²/l na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím se obsah důkladně promíchá a podle potřeby naředí. Barva se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním na předem připravený podklad.

Nátěr / nástřik kovu:

Při aplikaci stříkáním se nejprve ošetří problematická místa (rohy, hrany, sváry, povrchové vady) tzv. pásovým nátěrem štětcem a teprve po zavadnutí tohoto nátěru se provádí nástřik celé plochy (včetně již natřených problematických míst).

1. 1x barva PRAGOPRIMER STANDARD S2000, zasychání nátěru 24 hodin. Optimální tloušťka jedné vrstvy je 25 - 30 µm. Zasychání na kovových předmětech se může urychlit přísoušením do teploty 80 °C
2. tmelení podle potřeby např. tmelem polyesterovým BKP Rapid TOS
3. přebroušení tmelených míst brusným papírem č. 180 - 220 za mokra
4. 1x PRAGOPRIMER STANDARD S2000
5. broušení brusným papírem č. 280
6. 1 až 2 x email [INDUSTROL UNIVERZÁL S2013](#), [INDUSTROL PLUS S2071](#), INDUSTROL PROFI U2129 nebo matný [INDUSTROL UNIMAT S2075](#)

Nátěr savého podkladu:

1. 1x napuštění lazurou [S1023 LAZUROL CLASSIC](#), nebo [S1033 LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD](#), zasychání 24 hodin
 2. 1x barva PRAGOPRIMER STANDARD S2000, zasychání 24 hodin
 3. 1 až 2 x email [INDUSTROL UNIVERZÁL S2013](#), [INDUSTROL PLUS S2071](#), INDUSTROL PROFI U2129 nebo matný [INDUSTROL UNIMAT S2075](#)
- V případě potřeby tmelení se postupuje jako v předešlém bodě (nátěr kovu).

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětce](#) a [válečky](#).

EAN:	8595073020403
Obj. číslo:	180142
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Šedá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Pragoprimer
Hmotnost	6,2 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/pragoprimer-standard-s2000-zakladni-barva-na-kov-seda-4-l