



Detail produktu

Detecha Superfest základní i vrchní barva na kov, červenohnědá, 5 kg

Základní i vrchní antikorozní syntetická nátěrová hmota s vysokým obsahem sušiny určená **k povrchové úpravě kovových materiálů** a k jejich účinné **ochraně proti korozi**. Nátěr má vysoký bariérový účinek, proto je vhodný při použití v náročných klimatických podmínkách. Zabraňuje vzniku koroze a spolehlivě působí proti veškerým povětrnostním vlivům včetně UV záření. Nátěr je houževnatý, pružný a vodě odolný. K dlouhodobé ochraně (až 10 let) postačí 2 vrstvy Superfestu bez předchozího základního nátěru.

Vlastnosti barvy na kov:

• Základní i vrchní barva na kov

- Alkydová nátěrová hmota 2v1
- Působí jako kvalitní antikorozní základ a zároveň jako vrchní ochranný nátěr s vysokým bariérovým účinkem.
- Nátěrový film je odolný a pružný s dlouhou životností.
- Obsahuje efektivní inhibitor koroze včetně absorbéru UV paprsků, který působí proti degradaci nátěru vlivem povětrnosti.
- SUPERFEST nevyžaduje žádné základní ani následné vrchní nátěry.

Použití barvy na kov:

Základní i vrchní nátěry plechových krytin, ocelových konstrukcí, okapů, plotů a veškerých kovových předmětů v exteriéru. Díky vysokému obsahu účinných pevných částic je tento nátěr předurčen k použití v náročných klimatických podmínkách. Čerstvý pozinkovaný plech doporučujeme natírat po uplynutí 1 roku od jeho vystavení povětrnostním vlivům nebo po předchozí úpravě povrchu vhodným prostředkem. Zkorodovaný podklad doporučujeme mechanicky očistit a ošetřit.

Spotřeba:

1 kg na 6 – 8 m² v jedné vrstvě

Ředidlo:

S 6006, stříkání S 6001

Vydatnost:

Teoretická vydatnost na jednu vrstvu je 6 – 8 m²/1 kg nátěrové hmoty při obvyklé tloušťce zaschlého filmu 50 – 75 μm (odpovídající mokrá tloušťka 100 – 130 μm). Skutečná vydatnost závisí na kvalitě podkladu a způsobu nanášení. Maximální životnosti 10 let lze dosáhnout při správné aplikaci a tloušťce 150 μm suchého nátěru.

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Natírané plochy musí být suché, odmaštěné a zbavené nečistot, rzi a starých nepřilnavých nátěrů. Mimořádnou pozornost věnujte řádnému promíchání zejména před prvním použitím. Vysoký obsah pevných částic může způsobit při nedostatečném promíchání leskové rozdíly. Dle potřeby lze nátěr mírně naředit (max. 5%) na potřebnou konzistenci. Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním minimálně ve dvou vrstvách při teplotě +5 až +25 °C. Nepracujte na přímém prudkém slunci! Interval mezi jednotlivými nátěry je min. 24 hodin. Nátěr zasychá na dotek do 4 hodin, vytvrzuje do 48 hodin. Při natírání souvislých větších ploch doporučujeme použít výrobky stejné výrobní šarže, případně obsahy jednotlivých balení smíchat a tím barevně homogenizovat. Barevné a lehké kovy nebo povrchy obtížně dočistitelné (např. se zbytky koroze) doporučujeme předem opatřit kotvicím polyuretanovým přípravkem FEST PRIMER. Zvýší se tak kvalita a životnost celého nátěrového systému.

EAN:	8595002313682
Obj. číslo:	180296
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	Ne
Stupeň lesku:	Polomat
Barva nátěru:	Červenohnědá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Detecha
Značka:	Detecha
Hmotnost	5,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/detecha-superfest-zakladni-i-vrchni-barva-na-kov-cervenohneda-5-kg