



Detail produktu

Industrol S2013 univerzál lesk vrchní barva na kov a dřevo, 4400 modř světlá, 600 ml

Výrobek je určen **k vrchním lesklým nátěrům kovů, dřeva a materiálů jako zdivo pro venkovní i vnitřní použití**. Podklad je vždy nutno opatřit vhodnou základní nátěrovou hmotou. Výrobek má **vynikající kryvost, vysoký lesk, velmi dobrou odolnost vůči povětrnosti**. Má dobrý rozliv i zpracovatelnost. Vyrábí se v široké škále odstínů. Výrobek má dlouhodobou skladovatelnost, během které nedochází ke změně užitných vlastností nátěrové hmoty. Výrobek je vhodný pro nátěry plotů, dveří, zárubní, parapetů, drobných konstrukcí a průmyslových předmětů, dřevěného nábytku a obložení, zahradního nábytku, omyvatelných a otěruvzdorných nátěrů stěn.

Barvu je možné použít i pro nátěry nekovových předmětů, savé podklady je nutné předem napustit např. lazurovacím lakem [Lazurole Classic S 1023](#).

Použití:

- Podklad: železo, litina, lehké kovy, dřevo, dřevotříska, beton, zdivo. Podklad je nutno opatřit vhodnou základní nátěrovou hmotou.
- Prostředí: interiér, exteriér.
- Příklady: nátěry dveří, zárubní, dřevěného nábytku a obložení, dřevěné ploty, okapy, parapety, konstrukce, zahradní nábytek, vozíky, drobné průmyslové předměty, omyvatelné a otěruvzdorné nátěry stěn.

Vydatnost:

14 - 16 m²/l.

Příprava podkladu:

Natírat na suchý, předem připravený podklad: očistit, [odmastit](#), podklad [zbavit starých nepřilnavých nátěrů](#), [odrezit](#).

Ředidlo:

[S 6001](#) (stříkání), [S 6006](#) ([štětec](#), [váleček](#)).

Příklad nátěrového postupu:

Nátěr kovových předmětů:

- 1.) 1x barva [PRAGOPRIMER STANDARD S 2000](#) nebo [FORMEX ZÁKLAD NA POZINK S 2003](#), [PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035](#)
- 2.) místní [tmelení tmelem](#), vybroušení tmelené plochy [brusným papírem](#)
- 3.) 1x barva [PRAGOPRIMER STANDARD S 2000](#) nebo [PRAGOPRIMER UNIVERZÁL S 2035](#)
- 4.) broušení [brusným papírem](#) č. 280-320 za mokra
- 5.) 1 až 2x barva INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013

Nátěr dřevěných předmětů:

- 1.) 1x napustit lakem [Lazurole Classic S 1023](#), zasychání 24 hodin.
- 2.) 1-2x barva [PRAGOPRIMER PLUS S 2070](#) nebo [LAZUROL OKNOBAL ZÁKLAD S 2060](#).
- 3.) 2-3x email INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013. Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodin (20 °C).

Může se Vám hodit [zakrývací materiál](#), jako [papírová lepicí páska](#) či [zakrývací fólie](#), případně [brusné papíry](#). Nezapomeňte na [štětec](#) a [válečky](#).

EAN:	8595073013740
Obj. číslo:	192848
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Modrá
Stupeň lesku:	Lesk
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Industrol
Hmotnost	0,9 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/industrol-s2013-univerzal-lesk-vrchni-barva-na-kov-a-drevo-4400-modr-svetla-600-ml