



Detail produktu

LAZUROL tixotropní nestékající lak na kov a dřevo S1091, bezbarvý mat, 750 ml

Lak se používá ke zhotovení transparentního nátěru dřeva nebo kovu především na svislých nebo šikmých plochách.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Lak se používá ke zhotovení transparentního nátěru dřeva nebo kovu především na svislých nebo šikmých plochách, například nátěr obložení stěn, podbití stropu apod. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. V klidovém stavu lak tvoří hustý, téměř pevný gel, který se při míchání nebo natírání rozruší a nátěrová hmota je lehce roztíratelná. Po natírání nebo míchání přechází zpět do gelového stavu. Proto nestéká po štětcí ani po svislých plochách. Nanáší se výhradně štětcem. Lak se dodává v lesklé i matné variantě.

Klíčové vlastnosti:

- zvýrazňuje přirozenou kresbu dřeva
- nestéká ze svislých a šikmých ploch
- elegantní vzhled
- snadná aplikace
- varianta MAT

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem C 6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému. Povrch dřeva je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu a vyšší ochranu dřeva (v případě použití fungicidního napouštědla i ochranu proti napadení dřeva plísněmi, houbami a hmyzem). Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat syntetický lak.

Kovový podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi a prachu, mechanicky očištěný.

Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřilnavých nátěrů a zajistit dobrou pevnost podkladu (při celkovém odstranění starého nátěru se nový nátěr provádí postupně, včetně napouštění dřeva). Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006 (zejména pro mytí pomůcek)

Teoretická vydatnost: 8-12 m²/l na jednu vrstvu

PRACOVNÍ POSTUP:

Neředěný lak se nanáší štětcem po důkladném zamíchání na předem připravený podklad. Zejména u odstínu 0001- matný je nutné důkladně rozmíchat matovací přísadu homogenně v celém objemu.

1. 1x napouštění lazuroou LAZUROL CLASSIC S1023 (interiér) nebo fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033 (exteriér), nános 100-150 g/m², zasychání 24 hodin. Po zaschnutí lehce přebrousit brusným papírem č. 100.
2. 1x nátěr lakem LAZUROL TIXOTROPNÍ LAK S 1091 v optimální tloušťce suchého filmu 35 - 40μm, zasychání 24 hod. Po zaschnutí lehce přebrousit brusným papírem č. 220.
3. 1x nátěr lakem LAZUROL TIXOTROPNÍ LAK S1091, optimální tloušťka suchého filmu 35 - 40μm, zasychání 24 hod.

EAN:	8591235039306
Obj. číslo:	243266
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Bezbarvá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurol
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/lazurol-s1091-mat-tixotropni-neztekajici-lak-na-kov-a-drevo-bezbarvy-750-ml