



Detail produktu

Betex S2131 2v1 základní i vrchní barva na beton 110 šedá, 800 g

Barva BETEX S2131 2v1 je určena k aplikaci na beton. **Vhodná k ošetření podlah garáží, na schody, sklepy, balkony, terasy, zdivo, OSB desky.** Dlouhodobě odolává vlhku a povětrnostním vlivům, olejům, roztokům solí, slabým kyselinám a zásadám, krátkodobě motorové naftě. Barevný film zůstává stálobarevný. **Extrémně rezistentní mechanické zátěži.** Snadná aplikace, barva je opravitelná jednoduchým přetřením. Splňuje atest protiskluznosti za sucha.

Barva není určena k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivý a pitnou vodou a nátěrům dětského nábytku a hraček. Barva smí být používána na plochy přicházející do nepřímého styku s poživatinami, krmivý a pitnou vodou.

Vlastnosti barvy na beton BETEX:

- Extrémně chemicky odolná
- Atest protiskluznosti
- Vysoká přilnavost
- Omyvatelná
- Stálobarevná
- Matná
- Interiér / exteriér
- Skvělá kvalita za dobrou cenu

Použití barvy na beton BETEX:

- Podklad - minerální podklady
- Prostředí - interiér, exteriér
- Příklady - podlahy sklepů, garáží, terasy, balkóny, zidky, sloupky apod

Vydatnost:

7 - 8 m²/kg

Ředidlo:

[S 6005](#)

Způsob aplikace:

štetec, váleček

Barevné odstíny:

110 šedá, 440 modrá, 510 zelená, 840 červenohnědá

Příprava podkladu:

Natíraný podklad musí být suchý, soudržný, očištěný, dobře vyztužený (obvykle 4 - 6 měsíců) a stavebně izolovaný proti zemní (spodní) vlhkosti. Musí být zbaven prachu, nesmí být znečištěn mastnotami, zbytky asfaltu a ropnými produkty. Prach je ideální vysát výkonným vysavačem. Při čištění vodním tryskáním je nutné nechat podklad důkladně proschnout. V případě podkladu s většími nerovnostmi se doporučuje přebroušení. Staré nátěry je nutné důkladně odstranit.

Podmínky aplikace

Nanášejte za stálého a suchého počasí, minimální teplota vzduchu pro nanášení je 5 °C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je 18 °C až 23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 - 70 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.

Postup práce:

Nátěrovou hmotu je před aplikací nutné dobře rozmíchat tak, aby na dně nezůstala žádná usazenina, v případě penetračního nátěru doředit. Barva se nanáší štětcem nebo válečkem na předem připravený podklad. První nátěr se provádí jako penetrační, barva se naředí ředidlem S 6005 v hmotnostním poměru 1 díl barvy: 1 díl ředidla. Po důkladném zaschnutí penetračního nátěru (ca 24 hod) je pro další nátěr doporučeno barvu použít bez ředění nebo podle savosti podkladu jen s minimálním množstvím ředidla. Zakončovací nátěr se nanáší bez ředění po důkladném zaschnutí předchozí vrstvy. Optimální tloušťka nátěru je ca 80 µm.

EAN: 8591235039467
Obj. číslo: 301301
Ředění barvy: Rozpouštědlem
Stupeň lesku: Mat
Výrobce: BARVY A LAKY HOSTIVARĚ
Značka: Betex
Hmotnost: 1,0 kg
Url produktu: <https://www.balshop.cz/betex-s2131-2v1-vrchni-barva-na-beton-110-seda-800-g>