



Detail produktu

Detecha Estedien EK 90 penetrační lak na beton a savé podklady, 4 kg

Syntetický penetrační a impregnační lak s izolačními účinky určený na beton a savé podklady. Má výbornou odolnost proti vodě a roztokům slabých kyselin a zásad. Zabraňuje průsakům, chrání podklad před znečištěním a před korozivními účinky kyselých štáv.

Použití:

Venkovní i vnitřní nátěry. Beton, betonové podlahy, silážní jámy, žlaby, odpadní jímky, zámková dlažba, pórabeton, cihlové zdivo, umělý pískovec apod. Přípravek lze použít i na plochy, které přicházejí do přímého styku s potravinami a pokrmů.

Příprava podkladu a způsob nanášení:

Podklad musí být před nátěrem suchý (relativní vlhkost max. 15 %), soudržný, vyzrálý, zbavený všech mechanických nečistot a starých nepřilnavých nátěrů. Přípravek aplikujte štětcem nebo válečkem. Pracujte v dobře větraném prostředí při teplotě v rozmezí +5 °C až +25 °C. Nepracujte na přímém prudkém slunci! Přípravek by měl penetrovat co nejvíce do podkladu. Z tohoto důvodu proveďte první vrstvu jako penetrační, přípravkem naředěným dle savosti podkladu. Na málo savý podklad lze ESTEDIEN EK 90 ředit až do poměru 1:1. Extrémně savé a porézní podklady (např. pórabeton) penetraci nevyžadují a natírají se ESTEDIENem EK 90 neředěným. Pro vytvoření izolační vrstvy nanášejte ESTEDIEN® EK 90 tak dlouho, dokud nátěr nevytvoří tenký celistvý film. Nátěr zasychá a je přetíratelný v závislosti na teplotě okolí do 3 hodin. Konečných vlastností dosahuje po 48 hodinách schnutí při běžných podmínkách (20 °C). Do kontaktu s potravinami a krmivem může přijít nejdříve po 14 dnech zasychání a po předchozím důkladném opláchnutí pitnou vodou.

Ředění:

S 6005

Spotřeba:

Spotřeba nátěrové hmoty ESTEDIEN EK 90 je silně ovlivněna drsností a savostí povrchu. Na běžných savých podkladech se pohybuje v rozmezí 0,2 – 0,5 kg/m² (vydatnost 5 – 2 m² z 1 kg) na jednu vrstvu. U extrémně porézních a savých povrchů (pórabeton) je spotřeba vyšší.

- Hustota produktu : 0,90 – 0,96 g/cm³
- Obsah organických rozpouštědel: 0,62 – 0,66 kg / 1 kg produktu
- Obsah netěkavých látek: 29,9 – 31,8 % objemových
- Mezní (limitní) hodnota VOC (subkategorie A/h): 750 g/l
- Maximální obsah VOC: 640 g/l

EAN: 8595002301092

Obj. číslo: 302154

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Barva nátěru: Bezbarvá

Stupeň lesku: Lesk

Výrobce: Detecha

Značka: Detecha

Hmotnost: 4,5 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/detecha-estedien-ek-90-penetracni-lak-na-beton-a-save-podklady-4-kg>