


**Detail produktu**

# Hammerite kladívková barva přímo na zrezivělý kov, odstín stříbrošedý, 0,7 l + 0,25 l

**Hammerite Přímo na rez kladívková** je jednosložková na vzduchu schnoucí antikorozní a dekorativní barva na železné kovy (ocel, železo, litina) pro použití v exteriéru i interiéru. Nátěr je speciálně vyvinutý přímo na zkorodovaný kov, zajišťuje jeho aktivní ochranu proti korozi až na 8 let. Díky nové technologii DUALTECH je zaručená vysoká vodoodpudivost nátěru. Nátěr vyniká krátkou dobou schnutí a je jednoduchý na použití. Nátěr je omyvatelný vodou a saponáty, odolný proti ohybu a nárazu, dobrá přilnavost k podkladu.
Má vysokou tepelnú odolnost – nepřetržité zatížení teplotou 80 °C, pravidelné zatížení teplotou až do 150 °C, dlouhodobé vystavení teplotám nad 50 °C může způsobit změny barvy –vyblednutí. Výborná chemická odolnost –plně vytvrzený odolává postříkání zředěnými kyselinami nebo zásadami (o maximání koncentraci 10 %), benzínem, motorovou naftou a všemi běžnými stavebními materiály, natřené povrchy však nesmí být ponořeny do výše uvedených chemickýh látek.

- Suchý na dotyk: 2h
- Brousitelný/druhý nátěr: 6h
- Proschlý: 6h
- Způsob aplikace: štětec, váleček
- Použití: Exteriér/Interiér
- Povrchová úprava: Kladívková
- Teoretická vydatnost: 8 - 10 m²/L

**Návod k použití:**
Povrch musí být před nátěrem suchý, bez mastnot, prachu a špíny. Odstraňte odlupující se rez! Zachovalé natřené kovové povrchy zdrsněte brusným papírem. Nevdechujte prach. Potom omyjte vodou s přídavkem saponátu, důkladně opláchněte čistou vodou a nechte vyschnout. U zkorodovaných kovových povrchů odstraňte špatně držící zbytky starých nátěrů, povrch očistěte důkladně drátěným kartáčem nebo osmirkováním hrubým brusným papírem či ruční bruskou. Hladké kovové povrchy je nutno zdrsnit pro zvýšení přilnavosti. Na nenatřené zinkové, hliníkové a pozinkované povrchy naneste speciální základní nátěr na neželezné kovy. Pozinkované povrchy lze ošetřit produktem Hammerite přímo na neželezné kovy bez nutnosti použít základní nátěr.  Na již předtím natřené povrchy naneste zkušební nátěr, nechte 4 hodiny zaschnout. V případě nepříznivé reakce starý nátěr odstraňte.

Neřeďte, lehce promíchejte, nepoužívejte strojní míchání. Nanášejte ve dvou silných vrstvách (100 mikronů). Barvu nadměrně neroztírejte. Další nátěr nanášejte min. po 6 hodinách. Odolný proti dešti po 2 hod.

Před čištěním odstraňte ze štětce a válečku co nejvíce barvy. Štětec/váleček vyčistěte ředidlem Hammerite. Produkt je citlivý na vzduch. Barva při styku se vzduchem rychle zasychá a může dojít k vytvoření škraloupu v plechovce. Nevylévejte do kanalizace a vodních toků. Plechovku chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Upozornění: Nepoužívejte prázdné nádoby ke skladování potravin. Skladujte v suchu, v uzavřeném originálním obalu při teplotě + 5 až + 30 °C. Plechovku chraňte před mrazem a přímým slunečním zářením. Číslo šarže a datum výroby je uvedeno na obale. Spotřebujte do 60 měsíců od data výroby.

| | |
|---|---|
| EAN: | 8590627986662 |
| Obj. číslo: | 327863 |
| Ředění barvy: | Rozpouštědlem |
| Stupeň lesku: | Mat |
| Barva nátěru: | Šedá |
| Prostředí: | Vnitřní i venkovní |
| Výrobce: | AkzoNobel |
| Značka: | Hammerite |
| Hmotnost | 0,8 kg |
| Url produktu: | https://www.bal.cz/hammerite-kladivkova-barva-primo-na-zrezively-kov-odstin-stribrosedy-0-7-l-0-25-l |