



## Detail produktu

# HOSTAGRUND kovářská barva S2160K, 0950 kovářská čern, 600 ml

Samozákladující antikorozní tixotropní syntetická barva.

#### CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Barva je především určena k dekorativním nátěrům kovářských výrobků, kde se vyžaduje atraktivní „kovaný“ vzhled a dlouhodobá životnost, např. kovářské výrobky jako mříže, brány, kované ploty, vrata, kovaný nábytek, plastiky z litiny, atd. Barva je odolná proti působení povětrnostních vlivů. Je velmi vhodná i pro zhotovení jednovrstvých venkovních (i vnitřních) nátěrů ocelových konstrukcí, vystavených přímým povětrnostním vlivům. Barvu je možné použít i pro nátěr savých podkladů jako dřevo nebo zdivo.

#### Klíčové vlastnosti:

- atraktivní vzhled s efektem kovových odlesků
- nestéká při aplikaci v silných tloušťkách
- základní i vrchní nátěr v jednom

#### PŘÍPRAVA PODKLADU:

Podklad pro aplikaci musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, volné rzi a prachu, mechanicky očištěný. Nejdříve ze všeho se musí povrch odmastit pomocí vhodného čistícího prostředku (např. BALTECH P6402 technický benzín, BALTECH P6401 aceton nebo kde je to možné teplá tlaková voda s obsahem saponátu). Pro případné odstranění zbytků různých solí je nutné povrch následně opláchnout čistou vodou. Hrubé a dobře přilnavé nečistoty je nutné odstranit ručně nebo mechanicky (broušením, škrábáním). Případnou volnou rez je možné odstranit též ručně nebo mechanicky (kovové kartáče, brusné kotouče).

Savé podklady je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnomořnou savost podkladu. Dříve natřené povrchy je nutné očistit, odmastit a zbavit starých nepřilnavých nátěrů.

**ŘEDĚNÍ:** ředitlo BALTECH S6005

**Teoretická výdatnost:** ca 4,5 m<sup>2</sup>/l na jednu vrstvu podle způsobu nanášení

#### PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím obsah důkladně promíchejte. Mícháním se rozrušuje gel a barva se stává lehce tekutou. Barva je již připravena k použití, v případě potřeby je možno k ředění použít ředitlo 'BALTECH S6005'. Nátěr musí být proveden tak, aby výsledná tloušťka suché vrstvy byla nejméně 100 µm. Pokud se doporučené minimální tloušťky nedosáhne při jednom nástřiku či nátěru, lze další vrstvu aplikovat po 4 h zasychání předchozí vrstvy, nejpozději však do 24 h. Barva se nanáší štětcem nebo stříkáním.

#### Může se Vám hodit:

[Štětce](#), [válečky](#), [bruisivo](#), [zakrývací materiál](#), [špachtle](#), [nože](#), [kbelíky a misky](#).

EAN:	8591235039078
Obj. číslo:	328501
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	Ne
Stupeň lesku:	Mat
Barva nátěru:	Černá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Hostagrund
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	<a href="https://www.bal.cz/hostagrund-2v1-s2160-zakladni-i-vrchni-barva-na-kov-0950-kovarska-cerna-600-ml">https://www.bal.cz/hostagrund-2v1-s2160-zakladni-i-vrchni-barva-na-kov-0950-kovarska-cerna-600-ml</a>