



Detail produktu

SOICRAT penetrace koncentrát 2802A, 1 kg

Univerzální penetrační nátěr na savé podklady (omítka, beton, dřevo atd.) pro snížení savosti a zároveň zlepšení přilnavosti vrchního nátěru disperzní barvou (Latex, Bakrylex email, Barlet akrylát, Bakrylex lak). Rovněž zlepšuje vlastnosti malt a betonů.

Soicrat stavební penetrace se používá ke zlepšení vlastností všech stavebních směsí, které obsahují cement nebo vápenný hydrát nebo po naředění vodou jako penetrační nátěr.

Vlastnosti penetrace 2802A:

- koncentrát ředění 1:15
- vhodné do stavebních směsí
- zpevnění podkladu
- sjednocení savosti materiálu
- zlepšení vlastností malt, betonů
- balení 1 kg

Technické vlastnosti koncentrované penetrace 2802A:

- jeden díl SOICRAT je možné ředit 3 až 15 díly vody (čím savější podklad, tím více ředíme)
- koncentrát ředění 1:15
- vydatnost v závislosti na savosti podkladu a ředění 5 až 20 m²/kg
- způsob aplikace Podle způsobu použití.
- podklad omítky, stěrky, betony, samonivelační hmoty a jiné podklady
- prostředí interiéru, exteriéru
- odstín mléčně zbarvená kapalina

Příklady pracovních postupů pro koncentrát penetrace 2802A:

1. Penetrace savých podkladů:

Jeden díl SOICRATU zředíme 3 až 15 díly vody (čím savější podklad, tím více ředíme).

2. Nátěr uzavírající beton - bezprašná úprava:

K jednomu objemovému dílu Soicratu přidáme 10 dílů vody a až 4 až 5 obj. dílů cementu. Po promíchání použijeme směs na nátěr povrchu penetrovaného dle předcházejícího odstavce.

3. Příprava malty na dlaždice a obkladačky:

Promícháme za sucha 2 díly písku a 1 díl portlandského cementu. Za míchání přidáváme SOICRAT zředěný 1 až 2 díly vody, a to až do potřebné konzistence. Nenamáčet podklad ani lepené obkladačky!

4. Příprava polymerovápenné malty:

Základ je písek a vápenný hydrát. Na 100 kg hydrátu přidáme 10 litrů SOICRATU a domícháme vodou na potřebnou konzistenci. Malta má zvýšenou přilnavost k podkladu, je pružná a hodí se do zdíva i k podmazání střešní krytiny.

5. Zlepšení vlastností betonu nebo cementové malty:

Na 100 kg cementu přidáváme 4 až 10 litrů SOICRATU. Po promíchání suché betonové směsi přidáme nejdříve disperzi a následně vodu.

Manipulace se stavební penetrací 2802A:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla. Výrobek není určen k nátěrům přicházejícím do přímého styku s požívatinami, krmivy, pitnou vodou ani pro nátěry dětských hraček a dětského nábytku. Výrobek je ošetřen biocidem.

Skladovatelnost koncentrované penetrace:

Výrobek si uchovává užité vlastnosti 5 let od data výroby v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5 až 25 °C.

Likvidace obalů a odpadů penetračního nátěru:

Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místo určené obcí ke shromažďování ostatních odpadů. Dále viz. oddíl 13 bezpečnostního list výrobku.

EAN:	8591235024678
Obj. číslo:	429901
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bezbarvá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	SOICRAT
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/soicrat-2802a-penetrace-koncentrat-1-kg