



Detail produktu

Uniflex sádra bílá, modelářská, 1 kg

MODELÁŘSKÁ SÁDRA je **rychle tuhnoucí sádra určená pro modelářské a elektroinstalační práce**. Je vhodná k vyrovnání drobných nerovností stěn (omítek, zdíva, panelů, sádkartonu apod.) před malováním v interiéru. Lze ji použít k dočasným fixacím kabelů, potrubí, el. zásuvek, hmoždinek, usazení profilů. Sádkru lze použít i pro méně náročné modelářské práce a lití dekorativní keramiky.

Není vhodná pro venkovní práce, ke spárování keramických obkladů či sádkartonu, pro podlahy a trvale vlhké plochy, sklo, dřevo, plasty, kovy a jako podkladní vrstva pod obklad či silikátové nátěrové hmoty.

Pracovní postup modelářské sádkry

Podklad musí být pevný a soudržný, zbaven nečistot a mastnot. Místo aplikace očistěte a navlhčete vodou štětkem nebo rozprašovačem. Do sádkrovací misky si odměříme 0,25 l čisté vody a pomalu vsypeme 0,5 kg sádkry. Po cca 1 min. odležení a nasáknutí, sádkru pomocí špachtle rozmícháme do hladké hmoty bez hrudek. Konzistence by měla odpovídat husté kaši. Od tohoto momentu je čas na zpracování sádkry cca. 8 min. K úplnému vytvrzení dochází v závislosti na teplotě přibližně za 10-12 min. Při zpracování používejte čisté nádoby a nářadí. Sádkru zpracováváte jen při teplotě okolí a podkladu vyšší než 5 °C. Kotvené materiály (hmoždinky apod.) nezatěžujte minimálně 12 hodin.

Fyzikální a mechanické vlastnosti sádkry:

- Barva bílá
- Překládané hodnoty technických dat jsou průměrné (skutečné vlastnosti mohou vykazovat jisté odchylky)
- Synná hmotnost $900 \pm 200 \text{ kg/m}^3$
- Počátek tuhnutí > 8 minut
- Konec tuhnutí < 12 minut
- Zrnitost, $R=0,2 \text{ mm} < 5 \%$
- Směsný poměr s vodou na 1 kg sádkry / 0,5 l vody

Změny poměru sádkry a vody se projeví na vlastnostech zpracovávané sádkry, zejména době tuhnutí a výsledné pevnosti

Skladovatelnost:

Při skladování v původních neotevřených obalech v suchém prostředí při teplotě 5-30 °C, je doba skladovatelnosti 24 měsíců od data plnění uvedeného na obale. Působením vlhkosti na produkt před jeho zpracováním může nastat změna fyzikálních vlastností a snížení reaktivnosti s vodou. K ochraně produktu během nebo před jeho zpracováním se musí otevřené nebo porušené obaly náležitě ochránit před působením vzdušné vlhkosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a dodržujte základní hygienická pravidla. Při zásahu očí je důkladně vyplachujte proudem vody 10-15 minut. Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte minimálně 0,5 l vody.

Likvidace odpadů a obalů:

Nevyužitý výrobek nebo zbytky ztvrdlé sádkry likvidujte spolu s komunálním odpadem.

O výrobci:

BARVY A LAKY HOSTIVÁŘ a. s. tradiční český výrobce nátěrových hmot od roku 1893. Roku 1882 si otevřel český podnikatel F. J. Materna v Praze obchod s barvami, materiálovým zbožím a plodinami. Jeho firma se tak stala vůbec první českou firmou obchodující v tomto odvětví.

EAN:	8591235056396
Obj. číslo:	440508
Ředění barvy:	Vodou
Barva nátěru:	Bílá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	1,0 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-sadra-bila-modelarska-1-kg