



Detail produktu

Uniflex V7510 disperzní lepidlo na korek a parkety, 1 kg

K lepení nelakovaného obkladového korku na stěny a podlahového korku na podlahy příp. dřevěných parket na podlahy v interiérech. Tyto podklady musí být savé (omítka, porobeton, beton, dřevo atd.), suché a pevné. Lepení nelakovaného obkladového nebo podlahového korku na savé podklady.

Charakteristika Uniflex V7510 disperzní lepidlo na korek a parkety:

- Vysoká přilnavost a pevnost spoje.
- Nízká spotřeba, neobsahuje rozpouštědla.
- Vhodné pro podlahové vytápění.

Vydatnost:

250 - 350 g/m².

Příprava podkladu:

Případné staré nátěry ve větších vrstvách je nutné oškrábat, výrazně savé a sprašující povrchy je nutné předem napenetrovat vhodnou penetrací - např. Soicrat hloubková penetrace, Soicrat penetrace, resp. Soicrat koncentrát. Po 4 hodinách schnutí penetrace je možné lepit.

Doporučený postup aplikace:

Lepidlo se nanáší na podklad zubovou s těrkou 1-3 mm (A2 nebo A3) při teplotě podkladu a prostředí min. +15°C. Korek nebo parkety se kladou do vrstvy lepidla ihned po jeho nanesení, vrstva lepidla se nesmí nechat povrchově zaschnout. Povrchové úpravy lakováním (např. Purlet PU 30, Purlet PU 70, Purlet PU 100, Purlet 2K PU) ze provádět až 72 hodin po lepení.

Podmínky aplikace:

U betonu je povolena maximální vlhkost 4%, u anhydritu 3% a u dřeva a aglomerovaných dřevěných materiálů do 10%.

Nezpracovávejte lepidlo při teplotách nižších jak +15o C a relativní vlhkosti vzduchu vyšší jak 75%. Lepidlo není vhodné pro pokládku krytin v trvale vlhkém prostředí.

EAN:	8591235017496
Obj. číslo:	500620
Použití lepidla:	Víceúčelové
Balení lepidla:	Kelímek, kyblík
Typ povrchu:	Savé
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Uniflex
Hmotnost	1,1 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/uniflex-v7510-disperzni-lepidlo-na-korek-a-parkety-1-kg