



Detail produktu

Epolex Polyester 109 + iniciátor, polyesterová pryskyřice, 10 kg

Složení a charakteristika výrobku:

Roztok nenasycený polyesterových pryskyřic ve styrenu.

Použití:

Používá se k opravám laminátových předmětů (lodí, sportovních potřeb, kapotází, autodílů apod.).

Příprava podkladu:

Podklad dokonale očistit, obrousit a odmastit.

Příprava laminovacího polyesteru:

K potřebnému množství polyesteru přidejte za stálého míchání 2 % iniciátoru (tj. polyester 100 hm. dílů: iniciátor 2 hm. díly).

Připravte vždy jen takové množství směsi, kterou stačí zpracovat do 15 minut při 20°C. Nelaminujeme při nižších teplotách než 15°C.

Laminování:

Na opravované místo nanese se již natuženou směs a přiložíme prosycený kus sklolaminátu. [Štětcem](#) dokonale přitiskneme a opět prosytlíme. Dle rozsahu poškození a zátěže opravovaného místa použijeme další 2-3 vrstvy prosycené tkaniny. Po vytvrzení (5-24 hod.) se povrch zbrousí [brusným papírem č.80](#). K dokonalému vytmelení zbývajících větších či menších nerovností a prohlubní v okolí opraveného místa doporučujeme použít polyesterový tmel Univerzál. Všechny pracovní pomůcky nutno urychleně umýt ředidlem [C 6000](#) nebo [S 6005](#).

Ředidlo:

[C 6000](#)

[S 6005](#)

Vzhled a konzistence:

Čirá až nažloutlá kapalina

Doba zasychání:

Vytvrzení v hod.: max. 24

Samostatný iniciátor v případě ztráty:

[Epolex 109 iniciátor](#)

EAN:	8591235075120
Obj. číslo:	502781
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Barva nátěru:	Šedá
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Epolex
Hmotnost:	10,5 kg
Url produktu:	https://www.bal.cz/epolex-polyester-109-iniciator-polyesterova-pryskyrice-10-kg