



Detail produktu

Het šlehaný lehčený tmel, 250 ml

Het šlehaný lehčený tmel, speciální extra lehká vyplňovací hmota k tmelení spár, prasklin a vyrovnávání podkladů (minerální a sádrové omítky, betonové panely, zdivo, sádkarton) v interiéru i exteriéru, lokální opravy děr, vyplňování a zarovnávání přímých i úhlových spár v lištových či deskových spojkách, opravy prasklin v bytech panelových domů a v sđk konstrukcích, výborný pro opravy poškozených rohů.

Klíčové vlastnosti Het šlehaný lehčený tmel:

- Nestéká, neprská, snadno se uhlazuje,
- minimální objemová kontrakce,
- nevyžaduje broušení,
- po vyschnutí se nepropadá,
- do interiéru i exteriéru.

Odstín:

nestandardní bílý

Spotřeba:

závisí na charakteru a rozsahu defektu podkladu

Doba zasychání:

min. 4 - 24 hod. při 20 °C a 60% relativní vlhkosti vzduchu

Ředidlo:

neředí se. Suchý vzhled tmelu není na závadu, mícháním se zvláční, tmel lze popřípadě lehce navlhčit vodou (max. 1 kávová lžička vody na 250 ml produktu).

Nanášení:

stěrkou nebo špachtlí

Podklad:

suchý, vyzrálý (pH ≤8,5; kontrolu lze provést pH testerem), soudržný, nezasolený, pevný, odmaštěný, zbavený prachu, nečistot a nesoudržných vrstev, bez biologického napadení (plísně, řasy). Vrstvy starých nátěrů s nedostatečnou přídržností je nutné odstranit např. oškrábáním. U omítek odstranit uvolněná zrnka písku (přebroušením a/nebo ometením). Pro zlepšení přídržnosti tmelu k podkladu je vhodné provést nátěr penetračním přípravkem A-GRUND, AT-GRUND nebo 100-GRUND. Kovové prvky zasahující do upravovaného povrchu je nutné před tmelením opatřit antikoročním nátěrem (např. antikoroční barvou AQUADECOL PRIMER).

Aplikační teplota:

teplota hmoty, prostředí a podkladu se musí při aplikaci a do 24 hodin (lépe 48 hodin) po aplikaci pohybovat v rozmezí +5 až +30 °C (lépe +8 až +25 °C).

Příklad aplikačního postupu:

1. savý podklad se napenetruje přípravky A-GRUND, 100-GRUND nebo AT-GRUND dle návodu k použití. Penetrace se nechá dokonale zaschnout.
2. tmel se promíchá (suchý vzhled na povrchu není na závadu, mícháním se tmel zvláční, tmel lze popřípadě lehce navlhčit vodou – max. 1 kávová lžička vody na 250 ml produktu).
3. tmel se nanese v jedné příp. více vrstvách v intervalu cca 4 - 24 hodin (dle množství nanesené hmoty, teploty, vlhkosti, savosti podkladu a dalších faktorů). Většinou postačuje jedna vrstva. Ihned po nanesení lze tmel vytvarovat a uhladit jeho povrch.
4. pracovní pomůcky a znečištěná místa je nutno ihned omýt vodou.
5. tmel se ponechá zasychat až do úplného proschnutí (min. 24 hodin případně i déle, doba schnutí je silně závislá na tloušťce vrstev, savosti podkladu, teplotě a vlhkosti). Před nátěrem barvami je doporučeno tmelená místa opět napenetrovat, nejlépe přípravkem UP-GRUND případně přípravky A-GRUND, AT-GRUND nebo 100-GRUND.
6. Po proschnutí lze aplikovat disperzní nátěrové hmoty např. výrobky řady KLASIK, HETLINE nebo BRILLANT. Na tmelené plochy není možné používat vápenné a silikátové nátěry ani nátěrové hmoty bez dostatečného obsahu disperzního pojiva.

EAN: 8594002539238
Obj. číslo: 511330
Výrobce: Het
Značka: Het
Hmotnost 0,3 kg
Url produktu: <https://www.bal.cz/het-slehany-leh ceny -tmel-250-ml>