



## Detail produktu

### Polykar plnič 2K PUR antikorozi dvousložkový plnič, bílá, 1 kg

Dvousložkový polyuretanový **antikorozi plnič pro autoopravárství a průmysl**. V nátěrovém systému je určený pro vytvoření spojovací vrstvy mezi základními nátěry, popř. tmelenými místy a vrchním lakem. Má výborný rozliv, rychle vytvrzuje i ve větších vrstvách, výborně se brousí. Je ideálním podkladem pod vrchní lak na kovových výrobcích, dřevu, laminátu nebo betonu zajišťujícím vysoce kvalitní vzhled lakovaných předmětů. Nalézá široké použití i v nátěrových systémech pro povrchovou úpravu vozového parku ČD, městské dopravy i nejrůznějších strojírenských výrobků. Plnič se nesmí aplikovat na místa, která přicházejí do přímého styku s potravinami a pitnou vodou.

#### Aplikace:

Povrch po vytmelení přebrousit brusným papírem P220-240 a dokonale odmastit. Plnič se nanáší odděleně ve 2 - 3 vrstvách (60-80 µm). Každá vrstva se ponechá asi 5 - 10 min odvětrat. Plnicí systém - ředit ředidlem PolyKar ŘEDIDLO POLYURETANOVÉ max. 10%.

- Pracovní viskozita: 4/20 °C asi 22 s.
- Tryska stříkáci pistole: Ø 1,5 - 1,8 mm.
- Tlak vzduchu: 0,3 - 0,4 MPa.

#### Tužení:

Plnič se tuží tvrdidlem PolyKar TVRDIDLO 2K PUR v poměru: - 4 objemové díly plniče : 1 objemovému dílu tvrdidla, - 6 hmotnostních dílů plniče : 1 hmotnostnímu dílu tvrdidla. Směs se dokonale promíchá a přefiltruje.

#### Zpracovatelnost:

Plnič je při teplotě 23°C a poměru tužení 4:1 nutné zpracovat do 30 minut po smíchání s tvrdidlem.

#### Broušení:

Plnič je při 23°C brousitelný asi za 2 hodiny, při teplotě 60 °C za 40 minut. Broušení za sucha se provádí brusným papírem P400-800. Broušení za mokra se provádí brusným papírem P600-1000.

#### Vydatnost:

cca 5,9 m²/1,0 kg při tloušťce vrstvy 50 µm.

#### Vrchní nátěry:

Na plnič je možné použít všechny běžné nátěrové systémy. Plnič odolává běžným vypalovacím teplotám 80 - 110 °C.

#### Čištění pomůcek:

Pro okamžité očištění doporučujeme použít ředidlo PolyKar ŘEDIDLO POLYURETANOVÉ nebo C6000.

EAN: 8594007011319

Obj. číslo: 512037

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Barva nátěru: Bílá

Výrobce: BKP GROUP

Značka: Polykar

Hmotnost: 1,1 kg

Url produktu: <https://www.bal.cz/polykar-plnic-2k-pur-antikorozni-dvouslozkovy-plnic-bila-1-kg>