

Detail produktu

Bisil barva na beton pod vodu voděodolná

Email se svýšenou odolností vůči UV záření je určen k vodotěsným nátěrům stěn vodních nádrží, silážních jímek a plaveckých bazénů, též pro povrchovou úpravu ocelových konstr. a eternitových střech. Barva je atestována pro přímý styk s potravinami, pitnou vodou a na povrchovou úpravu hraček.

Použití:

Barva určená pro konečnou úpravu povrchů ocelových, litinových předmětů a konstrukcí vystavených agresivním vlivům povětrnosti, trvalé vlhkosti a dlouhodobé expozici pod vodou. Lze použít pro vodotěsné nátěry stěn vodních nádrží a silážních jímek. Na základě zdravotní nezávadnosti vytvrzeného filmu barvy je užívána k ochranným povlakům plaveckých bazénů a koupališť, v potravinářských provozech s častým mytím a stálou vlhkostí. Je vhodná na povrchovou úpravu eternitových střech, dřevěných prvků. Na beton se používá k ochraně proti pronikání vody a vlhkosti. Odolává bežným koncetracím anorganických kyselin, zásad i některým ropným produktům vyšších frakcí (od LTO výše).

Pracovní postup:

1. Barva se nanáší minimálně ve dvou vrstvách. Optimální tloušťka vrstev samotného vytvrzeného Bisilu je v rámci běžných podmínek 80-120 um (3 vrstvy).
2. Pro dlouhodobou expozici pod vodou se počet vrstev zvyšuje na 5 (250 um).
3. Aplikace je možná štětcem, válečkem, máčením nebo stříkáním. První vrstvu je vždy lépe natřít štětcem. Další vrstvy je naopak pohodlnější stříkat. Při nanášení doporučujeme dodržet za běžných podmínek mezi jednotlivými vrstvami přestávku alespoň 4 hodiny. Dobré vytvrzení předchozích vrstev je důležité. při vytváření ochranných povlaků na kovech, je nezbytné před aplikací barvy, aby byl podklad opatřen dostatečnou vrstvou vhodné základní antikorozní barvy (BILAK Zn Prim, GLASFIX Zn, S2102, S2000, Unipur základ)

Schnutí:

do 1 hodiny dle podmínek prostředí, po 4-5 hodinách bez otisku

Vydatnost:

5-7m²/kg v jedné vrstvě v závislosti na členitosti a poréznosti povrchu

Aplikace:

štětcem, válečkem, stříkáním

Ředění a čištění:

S6005, Xylen

EAN:	
Obj. číslo:	MA2429
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Stupeň lesku:	Lesk
Prostředí:	Venkovní
Výrobce:	Biopol Paints
Značka:	Bisil
Url produktu:	https://www.bal.cz/bisil-barva-na-beton-pod-vodu-vodeodolna