



Detail produktu

Lazurol S1002 mat, lak na kov a dřevo, bezbarvý

Lak na dřevo syntetický zvýrazňující kresbu dřeva. Univerzální lak s lesklým povrchem. Vytváří trvalou, dekorativní ochrannou vrstvu odolnou na otěr, která chrání dřevo před poškozením.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Univerzální lak s matným povrchem má vynikající mechanické vlastnosti a vysokou vydatnost. Výrobek je určen k vrchním transparentním nátěrům dřeva a kovu v interiéru i exteriéru, například: lakování dřevěných obložení stěn a stropů, dřevovláknitých desek, kovových doplňků, dřevěných a kovových zábradlí.

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12 %. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) zbavte všech výronů pryskyřic ředidlem BALTECH C6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí finální vzhled nátěru i jeho životnost. Povrch dřeva nejprve napusťte vhodným napouštědlem, které zajistí stejnoměrnou savost podkladu a vyšší ochranu dřeva (v případě použití fungicidního napouštědla ochrání i proti napadení dřeva plísněmi, houbami a hmyzem). Následně povrch dřeva přebruste jemným brusným papírem, a pak aplikujte lak. Kovový podklad musí být čistý, suchý, zbavený mastnot, rzi, prachu a mechanicky očištěný.

ŘEDĚNÍ: Ředidlo BALTECH S6006

Teoretická vydatnost: 14 až 17 m²/ 1litr na jednu vrstvu.

PRACOVNÍ POSTUP:

Před použitím lak důkladně rozmíchejte, v případě potřeby doředit! Zejména u odstínu 0001- matný je nutné důkladně rozmíchat matovací přísadu homogenně v celém objemu. Lak se nanáší na předem připravený podklad.

Nátěr kovu:

- 2-3x lak syntetický LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S1002 v intervalu 24 h.

Nátěr dřeva:

- 1x napouštěcí syntetická lazura [LAZUROL CLASSIC S1023](#) nebo [LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033](#).
- 1-2x lak syntetický LAZUROL UNIVERZÁLNÍ LAK S1002. Druhý a další nátěr lakem je možno provádět za 24 hodin. Optimální tloušťka jedné vrstvy nátěru je 25 - 30 μm.

Upozornění:

Během doby aplikace a po celou dobu schnutí musí být minimální teplota ovzduší a podkladu +10 °C, maximálně pak +40 °C. Optimální teplota pro nanášení nátěrové hmoty je +18 °C až +23 °C a relativní vlhkost vzduchu 40 až 70 %. Nižší teplota a vyšší relativní vlhkost při nanášení a zasychání a příliš silná vrstva nanášeného filmu výrazně zpomalují zasychání a protvrdání nátěrového filmu. Nedoporučujeme provádět aplikaci laku během horkého letního dne. Vysoká teplota ovzduší způsobuje rychlé zasychání povrchové vrstvy nátěrového filmu a následného možného zvrásnění filmu. Zároveň se projeví i problémy v napojování jednotlivých tahů nanášeného laku. Typ, povrch a případný předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru. Přírodní dřevo mění barvu vlivem světla nezávisle na laku. Tento výrobek není vhodný pro nátěry podlah a dřeva v trvale vlhkém prostředí (např. sauny), dřeva ošetřeného oleji nebo vosky, popř. produkty obsahující vosky. Stohovatelnost a dolep natřených ploch je nutné odzkoušet na konkrétní podmínky (klimatické podmínky, tloušťka vrstvy, počet nátěrů, tvar podkladu, typ podkladu apod.).

EAN:

Obj. číslo: MA2431

Ředění barvy: Rozpouštědlem

Atest na dětské hračky: Ne

Barva nátěru: Bezbarvá

Prostředí: Vnitřní i venkovní

Výrobce: Skupina BARVY A LAKY

Značka: Lazurool

Url produktu: <https://www.bal.cz/lazurool-s1002-mat-lak-na-kov-a-drevo-bezbarvy>