

Detail produktu

LAZUROL venkovní pochozí lak na dřevo S1020

Lak na dřevo syntetický uretanizovaný určen **k vrchním polomatným transparentním nátěrům** dřeva.

CHARAKTERISTIKA A POUŽITÍ:

Lak je určen na nátěry dřeva, např. parkety, dřevěné podlahy, obložení zdí, schodiště, dveře, zábradlí, dekorační lišty. Lak vytváří ochrannou vrstvu s efektním vzhledem, která chrání před povětrnostními vlivy a poškozením natíraného povrchu. Vykazuje dobrou brousitelnost, vysokou UV odolnost a odpuzuje vodu. Lak má atest protiskluznosti.

Klíčové vlastnosti:

• odolný vodě a UV záření
• atest protiskluznosti
• efektní polomatný vzhled

PŘÍPRAVA PODKLADU:

Dřevo musí být před aplikací čisté, suché, dobře obroušené, o vlhkosti max. 12%, zbavené zbytků pryskyřic. Dřevo se zvýšeným obsahem pryskyřic (modřín, borovice) musí být předem zbaveno všech výronů pryskyřic, např. vymytím nitroředidlem BALTECH C6000. Na kvalitě předúpravy dřeva závisí celkový vzhled konečné povrchové úpravy dřeva a také celková životnost nátěrového systému.

Povrch dřeva je nutné nejprve napustit vhodným napouštědlem, které zajišťuje stejnoměrnou savost podkladu a vyšší ochranu dřeva (v případě použití fungicidního napouštědla i ochranu proti napadení dřeva plísněmi, houbami a hmyzem). Následně je nutné povrch dřeva přebrousit jemným brusným papírem a pak teprve aplikovat syntetický lak dřevo. Při renovačních nátěrech je nutné dřevo zbavit starých nepřilnavých nátěrů a zajistit dobrou pevnost podkladu (při celkovém odstranění starého nátěru se nový nátěr provádí postupně, včetně napouštění dřeva). Je doporučeno dodržovat celý nátěrový systém dle katalogového listu výrobce.

ŘEDĚNÍ: ředidlo BALTECH S6006 (pro mytí pomůcek). Lak není nutné ředit, je již v aplikační viskozitě.

Teoretická vydatnost: 10 - 12 m²/ l na jednu vrstvu podle savosti podkladu

PRACOVNÍ POSTUP:

Nanáší se po důkladném rozmíchání na předem připravený podklad. **Lak na dřevo** není nutné ředit, je již v aplikační viskozitě.

Vnitřní nátěr:

Dřevo před nátěrem napustit výrobkem LAZUROL CLASSIC S1023 bezbarvý. Po cca 20 minutách jemně setřít suchým štětcem, po proschnutí 24h nátěr jemně přebrousit a poté 2 – 3x aplikovat lak LAZUROL LAK VENKOVNÍ POCHOZÍ S1020 v intervalu 16 až 24h pro jednu vrstvu.

Venkovní nátěr:

Dřevo před nátěrem ošetřit proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu fungicidním napouštědlem LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD S1033. Po 20 min přebytečné zbytky napouštědla setřít suchým štětcem, po proschnutí 24h jemně přebrousit a poté 3x aplikovat lak nad dřevo LAZUROL S1020 v intervalu 16 – 24h pro 1 vrstvu. Počet vrstev a různorodá struktura dřeva ovlivňuje výsledný barevný odstín.

Na nové podlahy je doporučeno aplikovat minimálně 3 vrchní nátěry. Vyšší tloušťka výsledné vrstvy zlepšuje celkovou kvalitu a odolnost nátěru. Optimální tloušťka jedné vrstvy nátěru je 25 až 30 mm. Prvních 14 dní je nutné nátěr chránit před nešetrným zacházením a intenzivním omýváním povrchu vodou. Typ, povrch a případně předchozí nátěr dřeva ovlivňují výsledný odstín nátěru. Přírodní dřevo mění barvu vlivem světla nezávisle na laku. U exotických druhů dřeva je z důvodu vlivu laku na výsledný odstín dřeva vhodné lak odzkoušet nejprve na malé ploše.

Může se Vám hodit zakrývací materiál, jako papírová lepicí páska či zakrývací fólie, případně brusné papíry. Nezapomeňte na štětce a válečky.

EAN:	
Obj. číslo:	MA2433
Ředění barvy:	Rozpouštědlem
Atest na dětské hračky:	Ne
Barva nátěru:	Bezbarvá
Prostředí:	Vnitřní i venkovní
Výrobce:	Skupina BARVY A LAKY
Značka:	Lazurol
Url produktu:	https://www.bal.cz/lazurol-s1020-pochozi-lak-na-drevo-polomat-bezbarvy